

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**

<b>DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:</b> Tinta Plástica Primavera, REF.ª 111
<b>DESCRIÇÃO:</b> Tinta plástica baseada em copolímeros acrílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.
<b>FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:</b> Para um acabamento mate em superfícies de diversos tipos, para interiores.
<b>ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:</b> Facilidade de aplicação. Bom poder de cobertura após secagem Secagem rápida
<b>SUMÁRIO DE DADOS FÍSICOS:</b> <b>Cor:</b> Branco. <b>Brilho:</b> Mate. <b>Densidade:</b> $1,50 \pm 0,05$ (a 23 °C). <b>Viscosidade:</b> $105 \pm 5$ KU (a 23 °C). <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável. Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 11 g/l.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:</b> De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. <b>PINTURA DE RAIZ:</b> Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico <b>GOLDSEL</b> , REFª 200. <b>REPINTURA:</b> Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo

**Demãos aconselháveis:** 2 a 3 Demãos.

**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 5%

2ª Demão: 0%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**TEMPO DE SECAGEM:**

**Ao tato:** Cerca de 40 minutos

**Em profundidade:** 6 a 8 horas.

**RENDIMENTOS MÉDIOS:**

Sobre superfícies lisas: 6 a 8 m<sup>2</sup>/L.

Sobre superfícies rugosas: 4 a 6 m<sup>2</sup>/L.

**LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:**

Limpeza feita com água.

**EMBALAGENS:**

15 Litros.