

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica **Intermate**, REF.ª 112**DESCRIÇÃO:**

Tinta plástica baseada em copolímeros acrílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:

Para um acabamento mate em superfícies de diversos tipos, quer em interiores ou exteriores.

ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:

Facilidade de aplicação.

Bom poder de cobertura após secagem

Secagem rápida

SUMÁRIO DE DADOS FÍSICOS:**Cor:** Branco.**Brilho:** Mate.**Densidade:** $1,40 \pm 0,05$ (a 23 °C).**Viscosidade:** 100 ± 5 KU (a 23 °C).**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200.**REPINTURA:**Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz. No caso da superfície se encontrar desagregada ou gizada, aconselha-se a aplicação do primário fixador **GOLDFIX**, Refª 201.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Sistema de pintura: Trincha ou rolo Demãos aconselháveis: 2 a 3 Demãos. Diluição: Com água. 1ª Demão: Máximo 10% 2ª Demão: Máximo 5% Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)
TEMPO DE SECAGEM: Ao tato: Cerca de 40 minutos Em profundidade: 6 a 8 horas.
RENDIMENTOS MÉDIOS: Sobre superfícies lisas: 10 a 12 m ² /L. Sobre superfícies rugosas: 6 a 10 m ² /L.
LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS: Limpeza feita com água.
EMBALAGENS: 5 e 15 Litros.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.