

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Ecocril, REF.ª 114**DESCRIÇÃO:**

Tinta plástica baseada numa dispersão acrílica pura aquosa e pigmentação adequada.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:

Para um acabamento mate em superfícies de diversos tipos, quer em interiores ou exteriores.

ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:

Facilidade de aplicação.

Bom poder de cobertura

Secagem rápida

Boa resistência à lavagem

Boa retenção de cor

Boa resistência à intempérie

SUMÁRIO DE DADOS FÍSICOS:**Cor:** Branco.**Brilho:** Mate.**Densidade:** $1,40 \pm 0,05$ (a 23 °C).**Viscosidade:** 118 ± 5 KU (a 23 °C).**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200.**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Trincha ou rolo

Demãos aconselháveis: 2 Demãos.

Diluição: Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

TEMPO DE SECAGEM:

Ao tato: Cerca de 40 minutos

Em profundidade: 6 a 8 horas.

RENDIMENTOS MÉDIOS:

Sobre superfícies lisas: 10 a 12 m²/L.

Sobre superfícies rugosas: 8 a 10 m²/L.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

Limpeza feita com água.

EMBALAGENS:

1, 5 e 15 Litros.

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref^o 201

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:

Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS**, Ref^o 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref^o 382.