

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Texturada **Ecotex**, REF.ª 121**DESCRIÇÃO:**

Tinta de acabamento texturado, formulada com copolímeros acrílicos especiais, sílica de granulometrias devidamente controladas e pigmentação adequada.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:

Para revestimento de paredes em interiores, em pinturas novas ou repinturas. Recomendada para aplicar sobre reboco ou roscone.

ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:

Boa resistência ao desgaste

Acabamento texturado com boa capacidade de disfarçar as imperfeições do substrato.

Facilidade de aplicação.

SUMÁRIO DE DADOS FÍSICOS:

Cor: Branco.

Brilho: Mate.

Densidade: $1,80 \pm 0,05$ (a 23 °C).

Viscosidade: 135 ± 5 KU (a 23 °C).

Ponto de inflamação: Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200.

REPINTURA:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Sistema de pintura: Escova ou rolo Demãos aconselháveis: 2 Demãos. Diluição: Com água. 1ª Demão: Máximo 10% 2ª Demão: Máximo 5% Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)
TEMPO DE SECAGEM: Ao tato: Cerca de 60 minutos Em profundidade: 10 a 12 horas.
RENDIMENTOS MÉDIOS: 0,8 a 1,5 m ² /L.
LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS: Limpeza feita com água.
EMBALAGENS: 5 e 15 Litros.
INDICAÇÕES IMPORTANTES: Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.
CASOS ESPECIAIS: Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz: Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador GOLDFIX , Ref ^ª 201 Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores: Aplicar a tinta com 10% de aditivo ANTI FUNGOS , Ref ^ª 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com BACTRIL , Ref ^ª 382.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.