

**HSCHEM, Ld.ª**AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Primário Fixador **GOLDFIX**  
**REF.ª 201****DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Primário fixador formulado com dispersão acrílica de partícula muito fina e com elevado poder de penetração nas superfícies.

**UTILIZAÇÃO:**

Produto especialmente concebido para aplicar em diversos materiais de construção, tais como tijolo, revestimento de cimento, pedras naturais, fibrocimento ou tijoleira não vidrada, pinturas antigas em desagregação ou gizadas.

**PROPRIEDADES:**

- Facilidade de aplicação.
- Forte poder de agregação sem formação de filme à superfície.
- Ausência de cheiro
- Boa permeabilidade ao vapor de água.
- Elevada resistência á alcalinidade.
- Retarda o aparecimento de algas e musgos.
- Colmata os poros do substracto, dificultando a penetração de água.

**CARACTERÍSTICAS:****Cor:** Branco em líquido. Incolor após secagem.**Brilho:** Mate.**Densidade:** 1,00 ± 0,05 (a 23°C).**Viscosidade:** 60 ± 5 KU (a 23°C).**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:** Deve escovar-se previamente a superfície a pintar (rebocos ou estuques) e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.**REPINTURA:** Proceder à remoção das tintas velhas mal aderentes, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir com o esquema de pintura.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha, rolo ou pulverizador

**Demãos aconselháveis:** 1 Demão.

**Diluição:** Sem diluição

**TEMPO DE SECAGEM:**

**Ao tato:** Cerca de 40 minutos

**Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas (em ambiente seco).

**RENDIMENTO MEDIO:**

Superfícies lisas: 10 a 12 m<sup>2</sup>/L

Superfícies absorventes: 7 a 10 m<sup>2</sup>/L

**LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.