

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: TINTA PLÁSTICA CORMATE, REF.ª 211****DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta plástica baseada em copolímeros acrílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.

UTILIZAÇÃO:

Para obter um acabamento mate e resistente, tanto em superfícies interiores como exteriores.

PROPRIEDADES:

- Bom poder de cobertura.
- Boa resistência á lavagem.
- Facilidade de aplicação.

CARACTERÍSTICAS:**Cor:** Branco.**Brilho:** Mate**Densidade:** $1,50 \pm 0,02$ (a 23°C)**Viscosidade:** 120 ± 5 KU (a 23°C)**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia de um selante acrílico REFª 200.

REPINTURA:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO:**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)**TEMPO DE SECAGEM:****Ao tato:** Cerca de 40 minutos**Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas**RENDIMENTO MEDIO:**Superfícies lisas: 8 a 10 m²/LSuperfícies rugosas: 6 a 8 m²/L**LIMPEZA:**

Com água.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caídas, paredes e pinturas a giz:**Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador TOPFIX Ref^ª 201**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Ref^ª 381**. Em zonas já atacadas, estas devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Ref^ª 382**.