

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: TINTA PLÁSTICA CORAL, REF.ª 213
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Tinta plástica baseada em copolímeros acrílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.
UTILIZAÇÃO: Para obter um acabamento mate e resistente, tanto em superfícies interiores como exteriores.
PROPRIEDADES: <ul style="list-style-type: none">- Bom poder de cobertura.- Boa resistência à lavagem.- Facilidade de aplicação.- Boa retenção da cor sem alteração.- Boa resistência ao desgaste e à humidade
CARACTERÍSTICAS: Cor: Branco. Brilho: Mate Densidade: $1,48 \pm 0,05$ (a 23°C) Viscosidade: 115 ± 5 KU (a 23°C) Ponto de Inflamação: Não inflamável. Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar é, no máximo, de 30 g/l.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. PINTURA DE RAIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico GOLDSEL , REFª 200. REPINTURA: Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO:**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)**TEMPO DE SECAGEM:****Ao tato:** Cerca de 40 minutos**Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas**RENDIMENTO MEDIO:**Superfícies lisas: 8 a 10 m²/LSuperfícies rugosas: 6 a 8 m²/L**LIMPEZA:**

Com água.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador TOPFIX, Refª 201.

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI-BOLORES**, Refª 381. Em zonas já atacadas, estas devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Refª 382.