

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: TINTA ACRÍLICA GOLDCRIL
REF.ª 214**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta de interior e exterior, formulada com copolímeros acrílicos e pigmentação adequada, com boa resistência à intempérie.

UTILIZAÇÃO:

Para obter um acabamento mate e resistente tanto em superfícies interiores como exteriores.

PROPRIEDADES:

- Bom poder de cobertura;
- Elevada resistência à lavagem;
- Facilidade de aplicação.
- Secagem rápida.
- Longa retenção da cor sem alteração.
- Alta resistência ao desgaste e à humidade

CARACTERÍSTICAS:**Cor:** Branco e cores afinadas na máquina de tintagem.**Brilho:** Mate.**Densidade:** $1,40 \pm 0,05$ (a 23°C).**Viscosidade:** 118 ± 5 KU (a 23°C).**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 75 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia de um selante acrílico REFª 200.

REPINTURA:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10% a 15%

2ª Demão: Máximo 10%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)**TEMPO DE SECAGEM:****Ao tato:** Cerca de 40 minutos**Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas.**RENDIMENTO MEDIO:**Superfícies lisas: 8 a 14 m²/LSuperfícies rugosas: 7 a 9 m²/L**LIMPEZA:**

Com água.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a gizar:**Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Refª 201****Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Refª 381**, em zonas já atacadas devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Refª 382**.