

**HSCHEM, Ld.ª**AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta plástica para gesso cartonado **IZIDUR**, Refª 216**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta baseada numa dispersão aquosa, copolímera estireno acrílica especial, pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.

**UTILIZAÇÃO:**

Para aplicação directa em superfícies interiores de gesso cartonado, permitindo o disfarce das emendas nas zonas das juntas entre placas. Pode também ser aplicada em pinturas novas e repinturas de tintas lisas convencionais.

**PROPRIEDADES:**Bom poder de cobertura;  
Dispensa a aplicação de primário - Economia de mão-de-obra;  
Fácil aplicação;  
Secagem rápida;**CARACTERÍSTICAS:****Cor:** Branco.**Brilho:** Mate.**Densidade:**  $1,58 \pm 0,05$  (a 23°C).**Viscosidade:**  $118 \pm 5$  KU (a 23°C).**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 75 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. No caso particular do gesso cartonado, deve ser realizada uma lixagem geral das massas nas zonas das juntas e de fixação das placas, seguida de uma aspiração geral, de modo a libertar as poeiras do substrato.

**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz. No caso de uma caiação, a cal deve ser completamente removida.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo ou pistola airless (bico de 0,48 mm)

**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.

**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**TEMPO DE SECAGEM:**

**Ao tato:** cerca de 40 minutos

**Em profundidade:** 2 a 3 horas.

**RENDIMENTO MEDIO:**

Superfícies lisas: 10 a 12 m<sup>2</sup>/L.

**LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 5 e 15 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

Na aplicação com pistola airless, os rendimentos são inferiores ao especificado, devido a obter-se uma maior espessura. Consequentemente, os tempos de secagem poderão ser ligeiramente superiores.