

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Texturada **Industrex**, REF.ª 121**DESCRIÇÃO:**

Tinta de acabamento texturado, formulada com copolímeros acrílicos especiais, sílica de granulometrias devidamente controladas e pigmentação adequada.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:

Em Construção Civil, na pintura de rebocos exteriores, sempre que se pretende um aspecto decorativo e/ou para disfarçar as irregularidades da superfície.

Pode também ser usada em interiores, com fins decorativos.

ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:

- Elevada resistência às intempéries.
- Facilidade de aplicação.
- Disfarça bem as imperfeições da superfície.
- Bom poder de cobertura.

CARACTERÍSTICAS**Cor:** Branco.**Brilho:** Mate.**Densidade:** $1,65 \pm 0,05$ (a 23 °C).**Viscosidade:** 135 ± 5 KU (a 23 °C).**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200.

REPINTURA:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:**Sistema de pintura:** Escova ou rolo**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)**TEMPO DE SECAGEM:****Ao tato:** Cerca de 60 minutos**Em profundidade:** 10 a 12 horas.**RENDIMENTOS MÉDIOS:**0,8 a 1,5 m²/L.**LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:**

Limpeza feita com água.

EMBALAGENS:

5 e 15 Litros.

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:**Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref^o 201**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS**, Ref^o 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref^o 382.