

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Texturada **Goldtex**, REF.ª 222**DESCRIÇÃO:**

Tinta de acabamento texturado, formulada com uma dispersão aquosa de polímeros acrílicos puros, sílica de qualidade devidamente controlada, dióxido de titânio rutilo e cargas minerais inertes.

**FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:**

A tinta texturada **Goldtex** é indicada para o sector da Construção Civil, na pintura de rebocos exteriores, sempre que se pretende um aspecto decorativo e/ou para disfarçar as irregularidades da superfície. Pode também ser usada em interiores, com fins decorativos.

**ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:**

- Facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Bom rendimento.
- Disfarça bem as imperfeições da superfície.
- Elevada resistência às intempéries.

**CARACTERÍSTICAS**

**Cor:** Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem.

**Brilho:** Mate.

**Densidade:**  $1,80 \pm 0,05$  (a 23 °C).

**Viscosidade:**  $\geq 140$  KU (a 23 °C).

**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200.

**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha, escova ou rolo

**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.

**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**TEMPO DE SECAGEM:**

**Ao tato:** 60 a 120 minutos

**Em profundidade:** 4 a 6 horas.

**RENDIMENTOS MÉDIOS:**

1 a 1,5 m<sup>2</sup>/L.

**LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:**

Limpeza feita com água.

**EMBALAGENS:**

5 e 15 Litros.

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

**CASOS ESPECIAIS:****Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref<sup>ª</sup> 201

**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**

Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS**, Ref<sup>ª</sup> 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref<sup>ª</sup> 382.