

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Tinta Plástica Texturada GOLDTEX FINO , REF.ª 224
DESCRIÇÃO: Tinta de acabamento em texturado fino, formulada com polímeros 100% acrílicos especiais, sílica fina de baixa granulometria e pigmentação adequada.
FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO: Em Construção Civil, na pintura ou repintura de rebocos exteriores, sempre que se pretenda um aspecto decorativo e/ou para disfarçar as irregularidades da superfície. Pode também ser usada em interiores com fins decorativos.
PROPRIEDADES: <ul style="list-style-type: none">• Boa resistência aos agentes atmosféricos.• Excelente aspecto decorativo.• Boa resistência à alcalinidade.• Bom poder de cobertura.• Facilidade de aplicação.• Textura fina.• Bom poder de enchimento.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Cor: Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem. Brilho: Mate. Densidade: $1,60 \pm 0,05$ (a 23 °C). Viscosidade: 135 ± 5 KU (a 23 °C). Ponto de inflamação: Não inflamável. Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIA.C) prontos a utilizar são, no máximo, de 40 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 17 g/l.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. PINTURA DE RAIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico GOLDSEL , Refª 200 ou do primário fixador GOLDFIX , Refª 201, conforme o estado do substracto (ver CASOS ESPECIAIS). REPINTURA: Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Escova ou rolo

Demãos aconselháveis: 2 Demãos.

Diluição: Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

TEMPO DE SECAGEM:

Ao tacto: Cerca de 2 horas

Em profundidade: 6 a 8 horas.

RENDIMENTOS MÉDIOS:

2 a 4 m²/L, conforme o estado e taxa de absorção do substracto.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

Limpeza feita com água.

EMBALAGENS:

5 e 15 Litros.

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Homogeneizar bem a tinta antes de aplicar.

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a gizar:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador

GOLDFIX, Ref^o 201

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:

Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS**, Ref^o 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref^o 382.