

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** ECOVEDA - Membrana Elástica, REF.ª: 241.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta baseada num copolímero acrílico especial de elevada elasticidade, extenders e pigmentos adequados.

UTILIZAÇÃO:

Pintura de rebocos exteriores sempre que se pretenda um revestimento flexível e impermeável.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Boa flexibilidade.
- Boa resistência química.
- Boa resistência à intempérie.
- Impermeável à água.
- Acabamento semi-acetinado.

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Branco e cores suaves
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** $1,37 \pm 0,05$ (23°C)
- **Viscosidade:** 130 ± 5 KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/L 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

PINTURA DE RAIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico **Goldsel**, REFª 200. Em situações mais exigentes é aconselhável a aplicação do primário impermeabilizante **Matrix VN**, Ref.ª 202 (ver ficha técnica do produto).

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

REPINTURA:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois da superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- **Métodos de Aplicação:** Escova ou rolo. Devem aplicar-se 2 demãos.
- **Diluição:** Água
 - 1ª demão: 10%
 - 2ª demão: 5% máximo
- **Secagem:**
 - Tempo de secagem superficial: 1 a 2 horas.
 - Secagem total: 12 horas.
- **Rendimento:** 1 a 1,5 m²/L.

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM: 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:

Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Refª 201**.

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores: Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Refª 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Refª 382**.