

HSCHEM, Ld.<sup>a</sup>

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** CORFLEX - Membrana Elástica Texturada, REF.<sup>o</sup>: 242.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta baseada num copolímero acrílico especial de elevada elasticidade, sílicas inertes e pigmentos adequados.

**UTILIZAÇÃO:**

Pintura de rebocos exteriores sempre que se pretenda um revestimento flexível, impermeável e texturado.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação.
- Grande flexibilidade com capacidade de acompanhar pequenas alterações dimensionais do substrato
- Boa resistência química.
- Excelente resistência à intempérie.
- Impermeável à água.
- Acabamento texturado capaz de disfarçar a maioria das imperfeições do suporte.
- Acabamento acetinado.

**CARACTERÍSTICAS :**

- **Cor:** Branco e cores suaves
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** 1,34 ± 0,05 (23°C)
- **Viscosidade:** 138 ± 5 KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/L 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**MÉTODO DE APLICAÇÃO:**

**PINTURA DE RAIZ:** Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico Goldsel, REF<sup>o</sup> 200. Em situações mais exigentes é aconselhável a aplicação do primário

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.<sup>ª</sup>

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

impermeabilizante **Matrix VN**, Ref.<sup>ª</sup> 202 (ver ficha técnica do produto).

**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois da superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**

- **Métodos de Aplicação:** Escova ou rolo. Devem aplicar-se 2 demãos.
- **Diluição:** Água
  - 1ª demão: 10%
  - 2ª demão: 5% máximo
- **Secagem:**
  - Tempo de secagem superficial: 1 a 2 horas.
  - Secagem total: 12 horas.
- **Rendimento:** 0,8 a 1,5 m<sup>2</sup>/L.

**LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 5 e 15 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

**CASOS ESPECIAIS:**

**Superfícies caídas, paredes e pinturas a gizar:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Ref<sup>ª</sup> 201**.

**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:** Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Ref<sup>ª</sup> 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Ref<sup>ª</sup> 382**.