

**HSCHEM, Ld.ª**AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

## FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** PLIO-SEL AQUA - Selante acrílico aquoso, REF.ª: 300**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Selante baseado em copolímeros acrílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada, formulado abaixo do PVC crítico.

**UTILIZAÇÃO:**

Para ser aplicado sobre paredes ou fachadas manchadas, com salitre ou que sejam porosas e muito absorventes. Eficaz em substratos novos ou recuperação de superfícies antigas e danificadas. Este selante permite prevenir o aparecimento dos defeitos mais comuns em paredes e fachadas, tais como formação de bolhas ou bolsas, descasque, fissuração e eflorescências,

**PROPRIEDADES:**

- Excelente resistência à alcalinidade.
- Excelente resistência ao aparecimento de eflorescências (salitre).
- Excelente aderência.
- Boa resistência à água.
- Barreira eficiente contra a alcalinidade, evitando a descoloração das tintas de acabamento.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Cor:** Branco acinzentado.
- **Brilho:** Mate.
- **Densidade:**  $1,40 \pm 0,05$  (a 23°C).
- **Viscosidade:**  $54 \pm 3$  KU (a 23°C).
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 50 g/l em 2007 e, no máximo, de 30g/l em 2010.
- O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 28 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a proteger e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**REPINTURA:**

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

- **Sistema de pintura:** Trincha ou rolo
- **Demãos aconselháveis:** 1 ou 2 demãos, conforme o estado da superfície
- **Diluição:** Com água.
  - 1ª Demão: 5%
  - 2ª Demão: sem diluição
- **Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**TEMPO DE SECAGEM:**

- **Ao tato:** Cerca de 40 minutos
- **Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas (aproximadamente)

**RENDIMENTO MÉDIO:**

- Superfícies lisas: 9 a 10 m<sup>2</sup>/L
- Superfícies rugosas: 7 a 8 m<sup>2</sup>/L

**LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.