



HSCHEM, Ld.^a

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos 263974765

312 TOPMAT

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: TOPMAT - Tinta plástica lisa mate

REF.^a: 312

Descrição do Produto:

Tinta plástica baseada em copolímeros vinílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.

Utilização:

Para obter um acabamento mate resistente em paredes e fachadas.

Propriedades:

- Excelente aplicabilidade.
- Boa elasticidade.
- Toque aveludado.
- Excelente opacidade.
- Resistente ao meio ambiente e à alcalinidade dos substratos.
- Grande poder de cobertura.
- Longa duração da cor sem alteração.

Características:

- **Cor:** Branco e cores afinadas no sistema de tintagem.
- **Brilho:** Mate.
- **Densidade:** $1,35 \pm 0,05$ (a 23°C).
- **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (a 23°C).
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIa) prontos a utilizar são, no máximo, de 150 g/l em 2007 e, no máximo, de 100g/l em 2010.
- O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

Preparação da Superfície:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

Pintura de Raiz:

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico **GOLDSEL**, REF^a 200.

Repintura:

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz



312 TOPMAT

HSCHM, Ld.^a

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Trincha ou rolo

Demãos aconselháveis: 2 Demãos.

Diluição: Com água.

- 1^a Demão: 5% a 10%
- 2^a Demão: 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

TEMPO DE SECAGEM:

- **Ao tato:** Cerca de 40 minutos
- **Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas (aproximadamente)

RENDIMENTO MÉDIO:

- Superfícies lisas: 10 a 12 m²/L
- Superfícies rugosas: 8 a 10 m²/L

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM:

 1, 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

CASOS ESPECIAIS:

Superfícies caiadas, paredes e pinturas friáveis:

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref^a 201

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:

Aplicar a tinta com 10% do aditivo **ANTI-BOLORES**, Ref^a 381. Em zonas já atacadas, AS SUPERFÍCIES devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref^a 382.