

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

## FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** TOPSOFT - Tinta plástica lisa semi-mate  
**REF.ª:** 313

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta plástica baseada em copolímeros vinílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.

**UTILIZAÇÃO:**

Para obter um acabamento semi-mate resistente em paredes e fachadas.

**PROPRIEDADES:**

- Excelente aplicabilidade.
- Boa elasticidade.
- Resistente à lavagem e ao desgaste.
- Brilho uniforme.
- Resistente ao meio ambiente e à alcalinidade dos substratos.
- Grande poder de cobertura.
- Longa duração da cor sem alteração.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Cor:** Branco e cores afinadas no sistema de tintagem.
- **Brilho:** Semi-mate ou ligeiramente acetinado.
- **Densidade:**  $1,31 \pm 0,05$  (a 23°C).
- **Viscosidade:**  $108 \pm 5$  KU (a 23°C).
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 150 g/l em 2007 e, no máximo, de 100g/l em 2010.
- O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico **GOLDSEL**, REFª 200.

**REPINTURA:**

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como

HSCHEM, Ld.<sup>a</sup>

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

indicado no esquema de pintura de raiz

#### PROCESSO DE APLICAÇÃO:

**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo

**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.

**Diluição:** Com água.

- 1ª Demão: 10% a 15%
- 2ª Demão: 5% a 10%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

#### TEMPO DE SECAGEM:

- **Ao tato:** Cerca de 40 minutos
- **Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas (aproximadamente)

#### RENDIMENTO MÉDIO:

- Superfícies lisas: 10 a 12 m<sup>2</sup>/L
- Superfícies rugosas: 7 a 9 m<sup>2</sup>/L

#### LIMPEZA:

Com água.

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 Litros

#### INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

#### CASOS ESPECIAIS:

**Superfícies caídas, paredes e pinturas friáveis:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref<sup>a</sup> 201

**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**

Aplicar a tinta com 10% do aditivo **ANTI-BOLORES**, Ref<sup>a</sup> 381. Em zonas já atacadas, AS **SUPERFÍCIES** devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref<sup>a</sup> 382.