

**HSCHEM, Ld.ª**AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

## FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** TINTA ACRÍLICA TOPCRIL  
**REF.ª 314****DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta de qualidade superior para interior e exterior, formulada com copolímeros acrílicos e pigmentação adequada, com boa resistência à intempérie e elevada solidez à luz solar.

**UTILIZAÇÃO:**

Para obter um acabamento mate e durável, tanto em superfícies interiores como exteriores.

**PROPRIEDADES:**

- Bom poder de cobertura;
- Elevada resistência à lavagem;
- Facilidade de aplicação.
- Secagem rápida.
- Longa retenção da cor, sem alteração.
- Alta resistência ao desgaste e à humidade

**CARACTERÍSTICAS:**

**Cor:** Branco e cores afinadas na máquina de tintagem.

**Brilho:** Mate.

**Densidade:**  $1,40 \pm 0,05$  (a 23°C).

**Viscosidade:**  $112 \pm 5$  KU (a 23°C).

**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 75 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico **Goldsel**, REFª 200 ou do primário de base solvente **Pliotel Sol**, Ref.ª 532.

**REPINTURA:**

Especialmente no caso de se optar pelo primário Pliotel Sol, é importante remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques, Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.  
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha, pistola airless ou rolo

**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.

**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10% a 15%

2ª Demão: Máximo 10%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**TEMPO DE SECAGEM:**

**Ao tacto:** Cerca de 40 minutos.

**Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas.

**RENDIMENTO MÉDIO:**

Superfícies lisas: 8 a 12 m<sup>2</sup>/L

Superfícies rugosas: 7 a 9 m<sup>2</sup>/L

**LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

**CASOS ESPECIAIS:**

**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Refª 201**

**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**

Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Refª 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL, Refª 382**.