

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Texturada **Coruga**, REF.ª 321**DESCRIÇÃO:**

Tinta de acabamento texturado, formulada com copolímeros acrílicos especiais, sílica de granulometrias devidamente controladas e pigmentação adequada.

**FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:**

Em Construção Civil, na pintura ou repintura de rebocos exteriores, sempre que se pretenda um aspecto decorativo e/ou para disfarçar as irregularidades da superfície. Pode também ser usada em interiores com fins decorativos.

**PROPRIEDADES:**

- Boa resistência aos agentes atmosféricos.
- Excelente aspecto decorativo.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Bom poder de cobertura.
- Facilidade de aplicação.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

**Cor:** Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem.

**Brilho:** Mate.

**Densidade:**  $1,69 \pm 0,05$  (a 23 °C).

**Viscosidade:** >140 KU (a 23 °C).

**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200 ou do primário fixador **GOLDFIX**, Refª 201, conforme o estado do substrato (ver CASOS ESPECIAIS).

**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

<b>PROCESSO DE APLICAÇÃO:</b> <b>Sistema de pintura:</b> Escova ou rolo <b>Demãos aconselháveis:</b> 2 Demãos. <b>Diluição:</b> Com água. 1ª Demão: Máximo 10% 2ª Demão: Máximo 5% <b>Intervalo entre demãos:</b> 3 a 4 horas (em ambiente seco)
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b> <b>Ao tacto:</b> Cerca de 60 minutos <b>Em profundidade:</b> 10 a 12 horas.
<b>RENDIMENTOS MÉDIOS:</b> 0,8 a 1,5 m <sup>2</sup> /L.
<b>LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:</b> Limpeza feita com água.
<b>EMBALAGENS:</b> 5 e 15 Litros.
<b>INDICAÇÕES IMPORTANTES:</b> Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.
<b>CASOS ESPECIAIS:</b> <b>Superfícies caiadas, paredes e pinturas a gizar:</b> Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador <b>GOLDFIX</b> , Ref <sup>o</sup> 201 <b>Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:</b> Aplicar a tinta com 10% de aditivo <b>ANTI FUNGOS</b> , Ref <sup>o</sup> 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com <b>BACTRIL</b> , Ref <sup>o</sup> 382.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.