

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Texturada **TOP FINTEX**, REF.ª 323**DESCRIÇÃO:**

Tinta de acabamento em texturado fino, formulada com copolímeros acrílicos especiais, sílica fina de baixa granulometria e pigmentação adequada.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:

Em Construção Civil, na pintura ou repintura de rebocos exteriores, sempre que se pretenda um aspecto decorativo e/ou para disfarçar as irregularidades da superfície. Pode também ser usada em interiores com fins decorativos.

PROPRIEDADES:

- Boa resistência aos agentes atmosféricos.
- Excelente aspecto decorativo.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Bom poder de cobertura.
- Facilidade de aplicação.
- Textura fina.
- Bom poder de enchimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**Cor:** Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem.**Brilho:** Mate.**Densidade:** 1,45 ± 0,05 (a 23 °C).**Viscosidade:** >140 KU (a 23 °C).**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico **GOLDSEL**, Refª 200 ou do primário fixador **GOLDFIX**, Refª 201, conforme o estado do substracto (ver **CASOS ESPECIAIS**).**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Escova ou rolo

Demãos aconselháveis: 2 Demãos.

Diluição: Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

TEMPO DE SECAGEM:

Ao tacto: Cerca de 2 horas

Em profundidade: 6 a 8 horas.

RENDIMENTOS MÉDIOS:

2 a 4 m²/L, conforme o estado e taxa de absorção do substracto.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

Limpeza feita com água.

EMBALAGENS:

5 e 15 Litros.

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Homogeneizar bem a tinta antes de aplicar.

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a gizar:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref^o 201

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:

Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS**, Ref^o 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Ref^o 382.