

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

## FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Membrana Elástica **CORLASTIC**, REF.ª: **341****DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta especialmente formulada, baseada em copolímeros acrílicos especiais em emulsão aquosa, extenders e pigmentos adequados, com o fim de se conseguir um revestimento flexível e impermeável.

**UTILIZAÇÃO:**

Em Construção Civil, na pintura de todos os tipos de substratos para proteger, impermeabilizar e decorar no exterior.

**PROPRIEDADES:**

- Facilidade de aplicação.
- Ausência de cheiro activo após a aplicação.
- Excelente aspecto decorativo, em liso ou com relevo suave, conforme o método da aplicação.
- Grande elasticidade, acompanhando as dilatações e contracções das superfícies e, portanto, as pequenas fendas por elas provocadas.
- Boa impermeabilidade à água no estado líquido.
- Boa permeabilidade ao vapor de água, permitindo uma adequada difusão.
- Elevada resistência às condições atmosféricas sem perda da coloração.
- Óptimas características de cobertura e impregnação, permitindo disfarçar irregularidades e fendas menores.

**CARACTERÍSTICAS :**

- **Cor:** Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:**  $1,28 \pm 0,05$  (23°C)
- **Viscosidade:**  $130 \pm 5$  KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/L 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**MÉTODO DE APLICAÇÃO:**

**PINTURA DE RAIZ:** Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico **Goldsel**, REFª 200. Em situações mais exigentes é aconselhável a aplicação do primário impermeabilizante **Matrix VN**, Ref.ª 202 (ver ficha técnica do produto).

#### **REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois da superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

#### **PROCESSO DE APLICAÇÃO**

- **Métodos de Aplicação:** Escova ou rolo. Devem aplicar-se 2 demãos.
- **Diluição:** Água
  - 1ª demão: 10%
  - 2ª demão: 5% máximo
- **Secagem:**
  - Tempo de secagem superficial: 1 a 2 horas.
  - Secagem total: 12 horas.
- **Rendimento:** 2 a 5 m<sup>2</sup>/L.

#### **LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 5 e 15 Litros

#### **INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

#### **CASOS ESPECIAIS:**

##### **Superfícies caídas, paredes e pinturas a giz:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Refª 201**.

**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:** Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Refª 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Refª 382**.