

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:</b>	Membrana Elástica com Texturado Fino
<b>REFERÊNCIA:</b>	<b>343 – Corlatex Fino</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Membrana Elástica baseada numa dispersão copolímera acrílica, dióxido de titânio rutilo e minerais especialmente selecionados.
<b>UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS:</b>	A sua elevada elasticidade associada às excelentes propriedades mecânica, tornam o Corlatex Fino especialmente indicado para a pintura de fachadas, proporcionando uma excelente protecção, impermeabilização, preenchimento de pequenas fissuras e decoração.
<b>PROPRIEDADES EM DESTAQUE:</b>	Excelente elasticidade e resistência à tracção. Boa permeabilidade ao vapor de água. Excelente aplicabilidade, com óptima cobertura.
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CONTROLADAS EM TODOS OS LOTES:</b>	Viscosidade Störmer a 23 °C: <b>&gt; 140 ± 5 KU</b> pH: <b>8,5 ± 0,5</b>
<b>OUTRAS CARACTERÍSTICAS:</b>	Cores: Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem. Densidade: <b>1,44 ± 0,05</b> Ponto de Inflamação: <b>Não Inflamável</b> T. sólidos em volume: <b>50 % ± 1%</b> COV (Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 30 g/L em 2010): <b>≤ 30 g/l.</b> CPV: <b>&lt;50 %</b>
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:</b>	As superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	Aplicar <b>2 demãos</b> com rolo adequado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	1ª Demão: <b>5 a 10% de água</b> 2ª Demão: <b>0 a 5% de água</b>
<b>PINTURA DE RAIZ:</b>	O substrato deve ser previamente escovado e lavado. Após secagem, aplicar o Corlatex Fino conforme indicado. Em certos casos é aconselhável aplicar uma demão prévia do selante acrílico aquoso <b>Goldsel</b> , REFª <b>200</b> ou do selante acrílico de base solvente <b>Pliosel Sol</b> , REFª <b>531</b> .
<b>REPINTURA:</b>	Remover toda a tinta antiga ou revestimento mal aderente e lavar. Após a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.
<b>RENDIMENTO:</b>	1 a 2 m <sup>2</sup> /L, por demão.
<b>SECAGEM:</b>	Ao tacto: 2 horas (condições HTN) Em profundidade: 12 horas (condições HTN)
<b>LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:</b>	Com água
<b>EMBALAGENS:</b>	1L, 5L e 15L

As indicações constantes nesta informação técnica são uma orientação geral e resultam de ensaios laboratoriais sobre o produto aplicado adequadamente. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios acima indicados.

<b>INDICAÇÕES IMPORTANTES:</b>	Deverá ser evitada a aplicação do produto em condições extremas de humidade e temperatura (tempo chuvoso ou muito húmido, frio ou muito quente).
<b>CASOS ESPECIAIS:</b>	Em superfícies caiadas e paredes ou pinturas a giz: antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador <b>GOLDFIX</b> , REFª <b>201</b> . Em locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores: aplicar a tinta com 10% do aditivo <b>ANTI FUNGOS</b> , REFª <b>381</b> . Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com o desinfetante <b>BACTRIL</b> , REFª <b>382</b> .