

HSCHEM, Ld.<sup>a</sup>

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

## FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** CORITE BRILHANTE - esmalte acrílico aquoso brilhante  
**REF.<sup>o</sup>:** 351

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Esmalte aquoso desenvolvido a partir de copolímeros 100% acrílicos e pigmentação especial adequada.

**UTILIZAÇÃO:**

Pintura de madeiras, rebocos, estuque, em interior e exterior.

**PROPRIEDADES:**

- Bom poder de cobertura;
- Elevada resistência á lavagem;
- Facilidade de aplicação;
- Boa lacagem;
- Boa retenção da cor;
- Secagem rápida;
- Não amarelecível.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Cor:** Branco e cores suaves ou médias.
- **Brilho:** Brilhante.
- **Densidade:**  $1,20 \pm 0,05$  (23 °C)
- **Viscosidade:**  $72 \pm 5$  KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 150 g/l em 2007 e, no máximo, de 100 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 90 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Superfícies em madeira podem ser preparadas com subcapa.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se ou lixar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

**REPINTURA:**

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como

HSCHEM, Ld.<sup>ª</sup>

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

indicado no esquema de pintura de raiz

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo

**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.

**Diluição:** Com água.

- 1ª Demão: 5%
- 2ª Demão: Sem diluição

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**TEMPO DE SECAGEM:**

- **Ao tato:** Cerca de 1 hora
- **Em profundidade:** Cerca de 10 a 12 horas.

**RENDIMENTO MÉDIO:** 10 a 12 m<sup>2</sup>/L

**LIMPEZA:**

Com água.

**EMBALAGEM:** 1 e 5 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

**CASOS ESPECIAIS:**

**Superfícies caídas, paredes e pinturas friáveis:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref<sup>ª</sup> 201.

**Madeira:** Aplicar **Subcapa**, Ref.<sup>ª</sup> 500