

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Membrana Elástica Reforçada TOPFIBRA, REF.ª: 371.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta baseada num copolímero acrílico especial de elevada elasticidade, pigmentos adequados e fibra de vidro.

UTILIZAÇÃO:

Isolamento de terraços, caleiras, fachadas

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Grande flexibilidade com capacidade de acompanhar pequenas alterações dimensionais do substracto.
- Elevada tenacidade.
- Boa resistência química.
- Excelente resistência à intempérie.
- Impermeável à água.
- Acabamento texturizado, capaz de disfarçar a maioria das imperfeições do suporte.
- Acabamento acetinado.

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Branco, cinzento e cor de telha.
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** $1,31 \pm 0,05$ (23°C)
- **Viscosidade:** 138 ± 5 KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/L em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

PINTURA DE RAZIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.^a

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

REPINTURA:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois da superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- **Métodos de Aplicação:** Escova ou rolo. Devem aplicar-se 2 demãos.
- **Diluição:** sem diluição
- **Secagem:**
Tempo de secagem superficial: 1 a 2 horas.
Secagem total: 12 horas.
- **Rendimento:** 1 a 2 m²/L.

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM: 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caídas, paredes e pinturas a giz:**

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Ref^a 201**.

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores: Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Ref^a 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Ref^a 382**.