

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA,

LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Borracha Líquida Sintética TOPROOF, REF.º: 372.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Borracha líquida formulada à base de uma dispersão aquosa de um copolímero acrílico e pigmentos inorgânicos para terraços não transitáveis, algerozes, varandas e chaminés em cimento

UTILIZAÇÃO:

A TOPROOF é adequada para a impermeabilização de superfícies horizontais em cimento, não transitáveis, tais como terraços, varandas, algerozes, etc., desde que a área a revestir não ultrapasse os 50 m², bem como chaminés. Nos casos em que se preveja uma maior solicitação mecânica, aconselha-se a aplicação da TOPROOF com um reforço de malha de fibra de vidro.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Grande flexibilidade com capacidade de acompanhar pequenas alterações dimensionais do substracto.
- Elevada tenacidade.
- Boa resistência química.
- Excelente resistência à intempérie.
- Impermeável à água.
- Acabamento texturizado, capaz de disfarçar a maioria das imperfeições do suporte.
- Acabamento acetinado.

CARACTERÍSTICAS:

- **Cor:** Branco, cinzento e cor de telha.
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** 1,35 ± 0,05 (23°C)
- **Viscosidade:** 110 ± 5 KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/L em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Os substractos a revestir não devem ter hidrofugantes, de modo a evitar problemas de aderência

MÉTODO DE APLICAÇÃO:**Pintura de raiz**

Aplicar com rolo ou trincha.

Espessura mínima recomendada: 2000 µm (2 mm), no total das duas demãos

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA,

LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

Repintura:

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- **Métodos de Aplicação:** Escova ou rolo. Devem aplicar-se 2 demãos.
- **Diluição:** sem diluição
- **Secagem:** 2 a 3 horas ($T_{25^{\circ}C}$ e $HR_{55\%}$). Aguardar 4 a 6 horas para aplicar a 2ª demão.
- **Rendimento:** 2 a 3 m²/L, consoante o tipo de superfície.

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM: 5 e 15 Litros**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores: Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Refª 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL Refª 382**.