

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

## FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** TPW - TAPA POROS AQUOSO**REF.ª:** 400**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Trata-se de um verniz/tapa-poros formulado com uma dispersão copolímera acrílica, com elevado poder de enchimento dos poros, mantendo o veio e textura da madeira visível

**UTILIZAÇÃO:**

Indicado para a preparação da madeira, regularizar a absorção da superfície e enchimento dos poros, para posterior envernizamento, sempre que se pretenda um acabamento liso e bem lacado.

**PROPRIEDADES:**

- Secagem rápida
- Boa lixagem.
- Boa capacidade de enchimento
- Bom rendimento.
- Sem cheiro.

**CARACTERÍSTICAS:****Cor:** Leitosa / Incolor após secagem**Brilho:** Semi-mate**Densidade:**  $1,03 \pm 0,05$  (23°C)**Viscosidade:**  $100 \pm 5$  KU (a 23°C)

Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/g) pronto a aplicar são, no máximo, de 50 g/L em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/L.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

No caso de as madeiras já estarem pintadas, envernizadas ou enceradas deve remover-se a tinta, o verniz ou a cera, através da lixagem ou decapagem.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:****Métodos de Aplicação:** Trincha, rolo ou pistola.

Em madeiras com poro muito aberto, devem aplicar-se 2 demãos.

**Diluição:** Sem diluição

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas

**Secagem:**

Tempo de secagem superficial: 30 minutos

Tempo de secagem em profundidade: 5 a 8 horas.

As indicações desta informação técnica são apenas uma orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**Rendimento:**10 a 12 m<sup>2</sup>/litro**LIMPEZA:**

Com água

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 litros**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

O teor em humidade da madeira não deve exceder 15%.

O produto não deverá ser aplicado com temperatura inferior a 5 °C, nem humidade relativa superior a 80%

**ACABAMENTO:**

O acabamento pode ser feito com vernizes ou esmaltes aquosos, sintéticos ou celulósicos.