

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** SUCAPA - Subcapa sintética, REF.ª: 500**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Produto formulado à base de resinas alquídicas e pigmentos adequados, constituindo uma base com propriedades anticorrosivas adequada para aplicação de esmaltes de acabamento.

UTILIZAÇÃO:

Especialmente concebido para aplicar em diversos materiais de construção, tais com tijolo, revestimento de cimento, pedras naturais, fibrocimento ou tijoleira não vidrada, madeira, sobre pinturas antigas, ferro e fazer repintura sobre paredes friáveis.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Boa lixagem.
- Boa capacidade de enchimento
- Bom rendimento.

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Branco e cores.
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** $1,40 \pm 0,05$ (23°C)
- **Viscosidade:** 75 ± 5 KU (23°C)
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no máximo, de 500 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 364 g/l.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- **Métodos de Aplicação:** Trincha, rolo e pistola. Deve aplicar-se com 1 demão (para trincha e rolo)
- **Diluição:** 10%, com **Diluyente Sintético**, Ref.ª 1001
- **Secagem:**
Superficial: 40 minutos
Em profundidade: 5 a 8 horas.

Rendimento: 10 a 12 m²/litro**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de ferrugem, poeiras, gorduras e bem secas. Todas as irregularidades devem ser previamente reparadas.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PINTURA DE RAIZ:

Madeiras: Preparar a madeira para esta estar bem seca, isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Antes de aplicar o esmalte aplicar uma demão de subcapa Ref^ª 500 e só depois aplicar então o esmalte.

Ferro: preparar o metal de modo a que se apresente seco, isento de gorduras e poeiras. Aplicar uma demão de primário sintético Ref: 511 ou 512 e só depois aplicar o esmalte .

REPINTURA:

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

LIMPEZA:

Com diluente sintético, Ref.^ª 1001.

EMBALAGEM: 0,25, 1 e 5 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.