

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: FASTPRIMER - Primário de secagem rápida para ferro.

- Ref.ª **511** - FASTPRIMER RedOx
- Ref.ª **512** - FASTPRIMER Gray
- Ref.ª **513** - FASTPRIMER Green

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Primário anticorrosivo de secagem rápida, baseado em resinas alquídicas especiais e pigmentos adequados. Isento de metais pesados.

UTILIZAÇÃO:

Especialmente recomendado para aplicação em superfícies ferrosas, devidamente preparadas.

PROPRIEDADES:

- Bom espalhamento.
- Boa opacidade.
- Boa lacagem.
- Ótimo rendimento.
- Boa aderência
- Boa lixagem

CARACTERÍSTICAS:

- **Cores:** Vermelho óxido, cinzento e verde
- **Brilho:** Mate

REF.ª	DENSIDADE	VISCOSIDADE	COV
511	1,44 ± 0,05	2000 ± 100 mPa.s	Valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no máximo, de 500 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 493 g/l.
512	1,34 ± 0,05	1700 ± 100 mPa.s	
513	1,24 ± 0,05	1600 ± 100 mPa.s	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras. Remover a calamina, gorduras e ferrugem, usando meios mecânicos (lixagem ou escovagem com escova de arame). Limpar a superfície a pintar com diluente adequado, de modo a ficar isenta de contaminantes.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- **Métodos de Aplicação:** Pistola. Para aplicação com trincha ou rolo, consulte os nossos Serviços Técnico-comerciais. Recomenda-se a aplicação de 1 demão, de modo a obter uma espessura de

As indicações desta informação técnica são apenas uma orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

filme seco entre 25 e 30 μm .

- **Diluição:** até 10% em volume com o Diluente Industrial, Ref.ª 1008
- **Rendimento:** 10 a 12 m^2/litro

TEMPO DE SECAGEM:

- **Superficial:** 3 a 5 horas.
- **Entre demãos:** ca. 8 horas (THN)

LIMPEZA:

Com Diluente Industrial, Ref.ª 1008.

EMBALAGEM: 0,25L, 1L e 5L

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente. O produto deverá ser aplicado em locais bem arejados. O aplicador deverá usar EPI adequado (luvas e óculos de protecção).