

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** PRIMÁRIO TT - Primário para ferro e metais não ferrosos  
**Ref.ª** 531**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Primário / acabamento acrílico com excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos, como alumínio e galvanizado. Um único revestimento de pintura, em duas demãos, permite cobrir as necessidades de adesão e acabamento neste difícil tipo de suporte.

**UTILIZAÇÃO:**

Recomendado para aplicar sobre metais ferrosos, chapas zincadas, PVC, aço galvanizado e alumínio, como por ex<sup>o</sup> portões, gradeamentos e corrimões.

**PROPRIEDADES:**

- Endurecimento rápido
- Fácil aplicação
- Elevado poder de enchimento.
- Secagem rápida
- Boa aderência
- Acabamento mate
- Monocomponente

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Cor:** Branco
- **Brilho:** Mate
- **Densidade:**  $1,30 \pm 0,05$  (23 °C)
- **Viscosidade:**  $280 \pm 30$  mPa.s (23 °C).
- **COV:** os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no máximo, de 600 g/l em 2007 e, no máximo, de 540 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 520 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

- **Galvanizados novos:** devem remover-se todos os vestígios de gordura, poeiras e outros contaminantes, usando um solvente adequado. Recomenda-se uma decapagem mecânica ligeira.
- **Galvanizados velhos:** lixar, com uma lixa fina, todas as áreas de corrosão. Em seguida proceder como se fosse uma pintura em galvanizado novo.
- **Aço:** recomenda-se a remoção de todos os vestígios de contaminação: gorduras, corrosão ou poeiras.

As indicações desta informação técnica são apenas uma orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

#### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- **Métodos de Aplicação:** Trincha, rolo e pistola.
- **Demãos aconselháveis:** 1 demão (para trincha e rolo).
- **Diluição:** Pronto a aplicar.
- **Rendimento:** 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro

#### TEMPO DE SECAGEM:

- **Superficial:** 3 a 5 horas.
- **Entre demão:** 30 Minutos (ambiente seco)

#### LIMPEZA:

Com diluente sintético especial, Ref.ª 1008.

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 Litros

#### INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo muito húmido. Os locais devem estar bem arejados.