

HSCHEM, Ld.<sup>ª</sup>

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** PLIOSEL SOL - Primário acrílico de base solvente orgânico  
**REF.ª:** 532**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Primário acrílico de alto desempenho, baseado em Pliolites com pigmentação adequada e solventes com baixo teor em aromáticos.

**UTILIZAÇÃO:**

Para ser aplicado sobre todos os tipos de reboco sempre que sejam porosos, friáveis, com dificuldades de aderência ou muito absorventes, em paredes e fachadas.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação.
- Excelente aderência
- Bom rendimento.
- Excelente resistência química
- Bom poder de cobertura.
- Longa duração da cor sem alteração.
- Boa aderência a diversos metais

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Cor:** Cinzento claro
- **Brilho:** Mate.
- **Densidade:**  $1,27 \pm 0,05$  (a 23°C).
- **Viscosidade:**  $300 \pm 50$  mPa.s (a 23°C).
- **Ponto de Inflamação:** Não determinado.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 750 g/l em 2007 e, no máximo, de 750 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 700 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a proteger e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

**HSCHEM, Ld.ª**

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**REPINTURA:**

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:**

**Sistema de pintura:** Trincha ou rolo

**Demãos aconselháveis:** 1 ou 2 Demãos, consoante o estado da superfície

**Diluição:** Com **Diluyente Pliosol**, Ref.ª **1005**, com baixo teor em aromáticos.

- 1ª Demão: 5%
- 2ª Demão: 5%

**Intervalo entre demãos:** 30 minutos a 1 hora.

**TEMPO DE SECAGEM:**

- **Ao tato:** Cerca de 30 minutos
- **Em profundidade:** Cerca de 1 a 2 horas, consoante as condições atmosféricas.

**RENDIMENTO MÉDIO:**

- Superfícies lisas: 10 a 12 m<sup>2</sup>/L
- Superfícies rugosas: 7 a 9 m<sup>2</sup>/L

**LIMPEZA:**

Com diluente sintético, Ref.ª **1001** ou **Diluyente Pliosol 40**, Ref.ª **1005**.

**EMBALAGEM:** 1, 5 e 15 Litros

**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo muito húmido. Os locais devem estar bem arejados.