

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** CORTAL SR - Esmalte sintético de secagem rápida, REF.^ª: 611**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Esmalte alquídico brilhante, anticorrosivo, especialmente estudado para protecção e decoração. Formulado para possuir boa resistência á intempérie, protecção anticorrosiva de substractos ferrosos e para proporcionar bom corpo e facilidade de aplicação.

UTILIZAÇÃO:

Pintura de superfícies em madeira ou ferro, em interior e exterior.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Secagem rápida
- Bom poder de cobertura
- Protecção anticorrosiva
- Proporciona película de agradável aspecto decorativo.
- Boa retenção de cor
- Bom rendimento.
- Baixo índice de amarelecimento

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Branco e cores.
- **Brilho:** Brilhante
- **Densidade:** 1,16 ± 0,05 (23°C)
- **Viscosidade:** 2.200 ± 200 mPa.s (23°C)
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no máximo, de 500 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 467 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de ferrugem, poeiras, gorduras e bem secas. Todas as irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Madeiras: Preparar a madeira para esta estar bem seca, isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Antes de aplicar o esmalte aplicar uma demão de subcapa Ref^ª 500 e só depois aplicar então o esmalte.

Ferro: preparar o metal de modo a que se apresente seco, isento de gorduras e poeiras. Aplicar uma demão de primário sintético Ref: 511 ou 512 e só depois aplicar o esmalte .

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

REPINTURA:

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- **Métodos de Aplicação:** Pistola. Devem aplicar-se 2 demãos (para trincha e rolo).
- **Diluição:** Diluente Industrial, Ref.ª 1008
1ª DEMÃO - 10%
2ª DEMÃO - 5%
- **Secagem :**
Tempo de secagem superficial: 1 a 2 horas.
Tempo de secagem entre demão: 6 horas.
- **Rendimento:** 12 a 14 m²/L

LIMPEZA:

Com diluente industrial, Ref.ª 1008 ou Diluente de Limpeza, Ref.ª 1003.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Este produto destina-se a ser aplicado por profissionais.

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.