

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Verniz sintético acetinado para madeira **SINTALCERA**, Ref.^ª: 701

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Verniz alquídico acetinado, especialmente estudado para fins decorativos e formulado para possuir boa resistência à intempérie e proporcionar bom corpo e facilidade de aplicação.

UTILIZAÇÃO:

Pintura de superfícies em madeira, em interior e exterior.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Brilho acetinado
- Proporciona película de agradável aspecto decorativo.
- Boa resistência ao amarelecimento
- Bom rendimento.
- Boa flexibilidade

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Incolor.
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** $0,95 \pm 0,05$ (23°C)
- **Viscosidade:** 2.100 ± 200 mPa.s (23°C)
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no máximo, de 500 g/l em 2007 e, no máximo, de 400 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 400 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas. Todas as irregularidades devem ser previamente lixadas.

PINTURA DE RAIZ:

Madeiras: Preparar a madeira para esta estar bem seca, isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

REPINTURA:

Remover o verniz ou a tinta antiga mal aderente, desengordurar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- **Métodos de Aplicação:** Trincha , rolo ou pistola. Devem aplicar-se 2 demãos (para trincha e rolo).
- **Diluição:** Diluente sintético, Ref.ª 1001
1ª DEMÃO - 10%
2ª DEMÃO - 5%
- **Secagem :**
Tempo de secagem superficial: 3 a 5 horas.
Tempo de secagem entre demão: 8 horas.
- **Rendimento:** 10 a 12 m²/L

LIMPEZA:

Com diluente sintético, Ref.ª 1001.

EMBALAGEM: 0,25, 1 e 5 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.