

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: IMPERSOL - impermeabilizante acrílico, REF.^ª: 950

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Impermeabilizante de fixação, incolor, baseado em resinas acrílicas termoplásticas em solução, para todos os substratos secos e porosos.

UTILIZAÇÃO:

Impermeabilização de telhas e superfícies porosas (como fibrocimento, ardósia, betão e cimento), bem como todas as superfícies e revestimentos friáveis em geral. Destinado a endurecer e fixar superfícies envelhecidas ou desagregadas não fissuradas.

Pode também ser usado como primário fixador sobre superfícies degradadas ou pulverolentas e friáveis.

PROPRIEDADES:

- Impermeabilizante
- Retarda o desenvolvimento de bolores, musgos e algas
- Serve de tratamento anti-poeira para solos de cimento
- Repintável com revestimentos e tintas aquosas ricas em emulsão
- Microporoso
- Protege contra a formação de gelo

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Incolor.
- **Brilho:** Acetinado
- **Densidade:** $0,95 \pm 0,05$ (23°C)
- **Viscosidade:** 150 ± 50 mPa.s (23°C)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas. Eliminar fungos ou algas com o produto **Bactril**, Ref.^ª **382**.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- **Métodos de Aplicação:** Trincha, rolo e pistola. Devem aplicar-se 2 demãos (para trincha e rolo). Aplicar uma camada até total impregnação da superfície, começando de baixo para cima, evitando o escorrimento do produto sobre as zonas já tratadas. O produto deverá ser totalmente absorvido pelo substracto.

Diluição: sem diluição

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

- **Secagem:**

Tempo de secagem superficial: 3 a 5 horas.

Tempo de secagem entre demão: 6 horas.

- **Rendimento:** 8 a 12 m²/L

LIMPEZA:

Com diluente sintético especial, Ref.ª 1008.

EMBALAGEM: 0,25 e 1 Litro

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

O Impersol pode lustrar ou tornar acetinados certos materiais. Recomenda-se por isso a realização de um ensaio prévio.

A aplicação do produto pode tornar as superfícies escorregadias.